



CONVENTIONEEL POLYETHER SCHUIM (CE)



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
0105022 Centexbel

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Interne Code	Kleur	Breedte ^{1,2} (cm)	Bruto densiteit ³ (kg/m³)	DIN EN ISO 845 Netto densiteit ⁴ (kg/m³)	DIN EN ISO 3386 - 1 CLD bij 40% ⁵ (kPa)
163	Wit	190	16	15	2,6
		203			
		212			
183	Wit	190	18	17	2,5
		199			
		212			
2025	Wit	203	20	18	2,5
203	Wit	212	20	18	2,8
204 ⁶	Antraciet	212	22	21	3,5
	Blauw	212			
	Geel	190			
		203			
233	Wit	190	23	21	3,4
		203			
		212			
234	Wit	190	23	21	4,5
		203			
241	Wit	212	24	22	1,9
245	Canary	203	24	22	6,5
252	Grijs	203	25	23	2,7



CONVENTIONEEL POLYETHER SCHUIM (CE)



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

0105022 Centexbel

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Interne Code	Kleur	Breedte ^{1,2} (cm)	Bruto densiteit ³ (kg/m ³)	DIN EN ISO 845 Netto densiteit ⁴ (kg/m ³)	DIN EN ISO 3386 - 1 CLD bij 40% ⁵ (kPa)
253	Grijs	212	25	23	3,7
254	Wit	203	25	23	4,5
		205			
		212			
	Antraciet	212			
273	Blauw	212	27	25	3,8
	Blauw	188			
281	Grijs	203	28	26	3,0
283	Wit	200	28	26	4,0
		203			
		205			
293	Groen	203	29	27	3,8
	Wit	203			
302	Wit	203	30	28	3,0
304	Wit	203	30	28	4,5
		212			



CONVENTIONEEL POLYETHER SCHUIM (CE)



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
0105022 Centexbel

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Interne Code	Kleur	Breedte ^{1,2} (cm)	Bruto densiteit ³ (kg/m³)	DIN EN ISO 845 Netto densiteit ⁴ (kg/m³)	DIN EN ISO 3386 - 1 CLD bij 40% ⁵ (kPa)
305	Wit	212	30	28	6,0
	Blauw	212			
331	Wit	203	33	31	3,0
351	Wit	190	35	33	3,0
352	Beige	212	35	33	3,8
353	Blauw	212	35	33	4,1
354	Blauw	212	35	33	5,0
355	Wit	205	35	33	6,5
	Groen	212			
381	Groen	203	38	36	2,9
401	Groen	203	40	38	2,9
403	Geel	203	40	38	4,5
404	Wit	203	40	38	5,5
405	Wit	205	40	38	7,0

¹ Toleranties op afmetingen ± 2 cm productie plus ± 2 cm perswagentransport.

Leveringen perswagen afmetingen pas te evalueren 48 h na lossen.

² Extra groottes mogelijk bij voldoende afname.

^{3,4} Tolerantie op densiteiten: ± 1 kg

⁵ Tolerantie op hardheden: ± 10%

⁶ 204 antraciet: supplementaire afwijking op densiteit mogelijk tot ± 5%.

Polypreen België NV
Kerkhovensesteenweg 88
3920 Lommel, Belgium
BTW: BE 0401.339.280

Sales manager foam:

Bart Smetrijns
Tel: +32 11 54 90 00
E-mail: foam@polypreen.com



Kerkhovensesteenweg 88
B - 3920 Lommel

+32 11 54 90 00

■ info@polypreen.com ■ polypreen.com